

Sicherheits-Etiketten silber UL gelistet



■ GET.pet check GF82

Diese spezielle, matt-silberne Polyesterfolie wurde für sicherheitsrelevante Typenschild-Etiketten und problematische Anwendungen entwickelt. Beim Ablösen der Etiketten vom beklebten Substrat verbleibt ein schachbrettartiges Muster auf dem Untergrund. Die Etiketten können nicht wieder verwendet werden.

GET.pet.check GF82 ist UL & CSA gelistet (MH 60639 und MH 60640).

■ Obermaterial

Silberne Polyesterfolie mit seidenmattem Topcoat.

Dicke: 51 µm (±10%) (ISO 534)

Basisgewicht: 71 g/m² (±10%) (ISO 536)

■ Klebstoff

Der Klebstoff GF82 ist ein modifizierter Acrylatklebstoff mit hervorragender Haftung auch auf niederenergetischen Untergründen wie Kunststoffen und Lacken. Durch den hohen Klebstoffauftrag wird der schachbrettartige Effekt auch auf rauen Kunststoffen, z. B. auf Gerätegehäusen, ausgelöst.

Bei speziellen Anforderungen werden Anwendungstests empfohlen.

Klebstofftyp: Lösemittel Acrylatklebstoff

Auftragsgewicht: 32 g/m² (±10%) (FTM12)

■ Trägermaterial

Ein weißes, transparentes Pergamin-Papier mit einseitiger Silikonisierung und guter Eignung für Spendesysteme mit Fotozellensteuerung.

Basisgewicht: 64 g/m² (±10%) (ISO 536)

Dicke: 57 µm (±10%) (ISO 534)

Transparenz: 50% (DIN 53147)





■ Leistungseigenschaften

Anfangshaftung:	26 N/25mm	(FTM9)
Klebekraft 90°:	14 N/25mm	(FTM2 / Rostfreier Stahl 24 Stunden)
Verlebetemperatur:	> 7°C	
Anwendungstemperatur:	- 40°C bis 120°C	

■ Bedruckbarkeit

Speziell im Thermotransferverfahren mit Flat-Head Druckern werden hervorragende Druckergebnisse erzielt. Mit den Qualitäten ARMOR® AXR7+ und Ricoh® B110C ist das Produkt UL & CSA gelistet. Das Material kann aber auch in allen anderen konventionellen Verfahren wie UV-Buchdruck, Siebdruck und Flexodruck bedruckt werden.

■ Lagerung

Maximal 12 Monate bei 25°C und 40 bis 50% relativer Luftfeuchte

■ Hinweis

Alle Angaben informieren über das Produkt. Sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen behalten wir uns vor.

