


# Typenschild silber mit Schutzlaminat UL gelistet



## ■ **GET.pet silver GN81** / **GET.overlam uv GFO 1**

Die Kombination aus UL-Typenschild und glänzendem Schutzlaminat eignet sich für alle Applikationen, bei denen eine besondere Haltbarkeit unter schweren Bedingungen gefordert wird. Dabei versiegelt die transparente Laminat-Folie das Druckbild und schützt es vor chemischen und mechanischen Einflüssen. Charakteristische Anwendungen sind besonders langlebige und anspruchsvolle Typenschilder und Warnhinweise im Innen- und Außenbereich. Der Materialverbund ist UL- und CSA zertifiziert (MH60639 / MH60640).

### ■ **Schutzlaminat**

Hochtransparente, glänzende Schutzfolie aus Polyester mit speziellem UV-Schutz für den Innen- und Außenbereich.

Dicke: 23 µm (±10%) (ISO 534)

### ■ **Klebstoff 1 (Laminat)**

Permanent haftender, extrem transparenter Acrylatkleber, der speziell für Laminatfolien entwickelt wurde.

### ■ **Obermaterial**

Silber-matte Polyesterfolie mit Topcoat.

Dicke: 50 µm (±10%) (ISO 534)

Basisgewicht: 65 g/m<sup>2</sup> (±10%) (ISO 536)

### ■ **Klebstoff 2 (Obermaterial)**

Permanent haftender, universeller Acrylatklebstoff mit guter Haftung auf polaren und apolaren Oberflächen. Metalle, Lacke und Kunststoffe sind gleichermaßen optimal zu bekleben.


### ■ **Trägermaterial**

Ein weißes, transparentes Pergamin-Papier mit einseitiger Silikonisierung und guter Eignung für Spendsysteme mit Fotozellensteuerung.



# Typenschild silber mit Schutzlaminat UL geliste

Seite 2/2



**GARREIS®**  
ETIKETTEN + FARBBÄNDER

## ■ Gesamtverbund

Gesamtdicke: 176 µm (±10%) (ISO 534)  
Gesamtgewicht: 212 g/m<sup>2</sup> (±10%) (ISO 536)

## ■ Leistungseigenschaften

Anfangshaftung: 15 N/25 mm (FTM9)  
Klebekraft 90°: 9 N/25 mm (FTM1)  
Verlebetemperatur: > 5 °C  
Anwendungstemperatur: - 40 °C bis 125 °C

## ■ Bedruckbarkeit

Das Obermaterial eignet sich für alle konventionellen Verfahren wie Thermo-transfer-, Flexo-, Buch- und Siebdruck. Speziell im Thermo-transferverfahren werden hervorragende Druckergebnisse erzielt; das gilt sowohl für das Obermaterial als auch für den nachträglichen Druck auf dem Schutzlaminat! Geeignete und UL & CSA gelistete Farbbänder stehen in großer Auswahl zur Verfügung (z.B. AXR7+, AXR8, GET.strong und GET.proof)

## ■ Lagerung

Maximal 24 Monate bei 20 - 25 °C und 40 bis 50% relativer Luftfeuchte

## ■ Hinweis

Alle Angaben informieren über das Produkt. Sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand 11.04.2022

GARREIS Produktausstattung  
GmbH & Co. KG  
Marienthaler Straße 2  
D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 93 72-100  
Fax: +49 (0) 67 22 / 93 72-199  
e-Mail: pa@garreis.de  
Internet: www.garreis-etiketten.de



**DRUCK FLEXIBEL GESTALTEN**